



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики сетки Секугрид

Технические данные	Нормы	Единицы	30/30 Q1	40/40 Q1	60/60 Q1
Сырье	-	-	полипропилен, белый		
Максимальный предел прочности на разрыв, md / cmd	DIN EN ISO 10319	кН / м	≥ 30 / ≥ 30	≥ 40 / ≥ 40	≥ 60 / ≥ 60
Относительное удлинение при номинальной прочности, не более, md / cmd	DIN EN ISO 10319	%	8 / 8	8 / 8	8 / 8
Предел прочности при 2% растяжении, md / cmd	DIN EN ISO 10319	кН / м	10 / 10	13 / 13	21 / 21
Предел прочности при 5% растяжении, md / cmd	DIN EN ISO 10319	кН / м	20 / 20	26 / 26	40 / 40
Размер ячейки, md x cmd	DIN EN ISO 10319	мм x мм	≈ 32 x 32	≈ 32 x 32	≈ 29 x 28
Стойкость к UV -лучам (остаточный предел прочности на разрыв)	ENV 12224	%	95.0	95.0	95.0
Размеры рулона, ширина x длина	-	м x м	4.75 x 100	4.75 x 100	4.75 x 100

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).